

Bisco

CE 0459

ELITEFLO™ LV

*Light-
Cured*

Radiopaque Low Viscosity Composite

Instructions for Use

RU

IN-194R5
Rev. 1/17

U.S. Patent: 5,865,623



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

ELITEFLO™* LV

Рентгеноконтрастный композит с низким модулем вязкости

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ELITEFLO LV - отверждаемый светом, высокорентгеноконтрастный микрогибридный композит с низким модулем эластичности.

Показания к применению:

1. Выстилка (Класс I и Класс II)
2. Герметик для фиссур
3. Превентивные композитные реставрации
4. Блокирование Поддурений

Предупреждения:

- Если материал нечаянно попал в глаза, немедленно промойте глаза обильным количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания на кожу, промойте обильным количеством воды в течение нескольких минут.

Предостережения:

- Продукт может содержать компоненты, созданные для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные насадки. Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте их повторно.

Внимание:

- Избегать контакта с кожей. Неполимеризованная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- При использовании адгезивной техники, загрязнение слюной может резко снизить силу адгезивной связи. Избегайте загрязнений.
- Обращайте внимание на срок годности материала, который указан на каждой единице продукции.
- Паспорт безопасности находится
- Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

Полезный совет:

- Реставрация может выглядеть гладкой и полированной сразу после нанесения, тем не менее, на поверхности будет присутствовать кислородом ингибированный слой, который необходимо удалить во избежание окрашивания реставрации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед изоляцией области реставрации, выберите подходящий оттенок ELITEFLO LV.
2. Снимите колпачок с шприца и аккуратно оденьте канюлю.
3. Убедитесь, что полость тщательно очищена, в соответствии с Инструкциями по применению адгезивной системы.
4. Нанесите адгезив, в соответствии с инструкциями производителя адгезива.
5. Используя заранее подобранный оттенок, нанесите слой 1-2 мм композита в полость.
6. Отверждайте светом в течение 20 секунд. Продолжайте восстановление зуба.

ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприцы, снабженные механизмом лuer lock. Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнесите с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнесите с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

ГАРАНТИИ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае, если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не признает ответственности в случае повреждений или утрат, как прямых, так и косвенных, произошедших от использования или от невозможности использования продукта, как это описано. Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. К тому же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

* ELITEFLO - торговая марка BISCO, Inc.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
120, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92